

ADHESIVE FOR POLARIZING PLATE AND POLARIZING PLATE

Patent number: JP9318814
Publication date: 1997-12-12
Inventor: MATSUURA HIROTAKA; NISHIO AKINORI
Applicant: NITTO DENKO CORP
Classification:
- international: C09J7/02; C09J11/06; G02B5/30; C09J7/02;
C09J11/02; G02B5/30; (IPC1-7): G02B5/30; C09J7/02;
C09J11/06
- european:
Application number: JP19960134927 19960529
Priority number(s): JP19960134927 19960529

Report a data error here

Abstract of JP9318814

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a polyvinyl alcohol(PVA) adhesive having excellent water resistance and wet heat resistance as an adhesive for a polarizing plate and the polarizing plate formed by using this adhesive. **SOLUTION:** A PVA resin is crosslinked by a metal alkoxide compd., by which the adhesive for the polarizing plate having the good water resistance and wet heat resistance is obtd. This adhesive for the polarizing plate is particularly adequate as the adhesive for forming the polarizing plate by laminating the films via cellulose acetate films on both surfaces of a PVA polarizing film.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-318814

(43) 公開日 平成9年(1997)12月12日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 2 B 5/30			G 0 2 B 5/30	
C 0 9 J 7/02	J J Y		C 0 9 J 7/02	J J Y
	J K K			J K K
11/06			11/06	

審査請求 未請求 請求項の数5 O L (全 4 頁)

(21) 出願番号 特願平8-134927

(22) 出願日 平成8年(1996)5月29日

(71) 出願人 000003964

日東電工株式会社

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

(72) 発明者 松浦 広隆

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東
電工株式会社内

(72) 発明者 西尾 昭徳

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東
電工株式会社内

(54) 【発明の名称】 偏光板用接着剤および偏光板

(57) 【要約】

【課題】 本発明は、偏光板用接着剤として耐水性、耐湿熱性に優れたポリビニルアルコール系接着剤およびこれを用いた偏光板を提供することを課題とする。

【解決手段】 ポリビニルアルコール系樹脂を金属アルコキシド化合物によって架橋することにより、耐水性、耐湿熱性の良好な偏光板用接着剤が得られる。この偏光板用接着剤は、ポリビニルアルコール系偏光フィルムの両面に、酢酸セルロース系フィルムを介して積層して偏光板とするための接着剤として、特に好適なものである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリビニルアルコール系樹脂に金属アルコキシド化合物を配合してなる偏光板用接着剤。

【請求項2】 ポリビニルアルコール系樹脂にキレート剤で修飾された金属アルコキシド化合物を配合してなる偏光板用接着剤。

【請求項3】 金属アルコキシド化合物が、チタニウムあるいはジルコニウムのアルコキシド化合物である請求項1又は2記載の偏光板用接着剤。

【請求項4】 キレート剤が、 β -ジケトン、 β -ジケトエステルおよび2価アルコールの群から選ばれる請求項2記載の偏光板用接着剤。

【請求項5】 ポリビニルアルコール系偏光フィルムの両面に、酢酸セルロース系フィルムを接着剤層を介して積層してなる偏光板において、該接着剤として請求項1～4のいずれかに記載の偏光板用接着剤が使用されている偏光板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、偏光板用接着剤に係わり、特にポリビニルアルコール系偏光フィルムの両面に、酢酸セルロース系フィルムを接着剤層を介して積層してなる偏光板において、該接着剤として好適に使用される偏光板用接着剤およびそれを使用した偏光板に関する。

【0002】

【従来技術】近年、卓上電子計算機、電子時計、ワープロ、各種表示器機等に液晶表示装置が用いられ、これに伴い偏光板の需要も増大している。また、市場の多様化により、特に計器類においては過酷な条件下で使用される場合が多く、耐熱性、耐湿性等の耐久性および高偏光度の偏光板が要求されている。上記偏光板の代表的なものの一つに、一軸延伸ポリビニルアルコール系フィルムに沃素や二色性染料を吸着固定させたものがある。このポリビニルアルコール系フィルムは、薄く強度も弱いため、両面を光学的特性のよい酢酸セルロース系フィルムで保護されているが、ポリビニルアルコール系フィルム自体の耐湿性が劣ることに加え、保護フィルムとしての酢酸セルロース系フィルムの透湿性が高いため、十分な保護機能が得られていない。かかる偏光板のフィルム相互の接着剤として、従来からポリビニルアルコール系接着剤が知られているが、耐水性が不十分であり、上記保護フィルムの高透湿性により、特に高温高湿下において各フィルムの層間剥離が発生し易いという問題があった。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、偏光板用接着剤として耐水性、耐湿熱性に優れたポリビニルアルコール系接着剤およびこれを用いた偏光板を提供することを課題とする。

【0004】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題を解決するため、鋭意研究を重ねた結果、金属アルコキシド化合物の加水分解、縮重合反応によってポリビニルアルコール系樹脂の架橋による耐水化を行うことによって、耐水性、耐湿熱性の良好な偏光板用接着剤が得られることを見出し、本発明に至ったものである。すなわち、本発明は、ポリビニルアルコール系樹脂に金属アルコキシド化合物を配合してなる偏光板用接着剤に係わり、キレート剤で修飾された金属アルコキシド化合物を配合するのが好ましい。金属アルコキシド化合物としては、チタニウムあるいはジルコニウムのアルコキシド化合物が好適であり、またキレート剤としては、 β -ジケトン、 β -ジケトエステルおよび2価アルコールの群から選ばれる少なくとも一つを使用するのが好ましい。この偏光板用接着剤は、ポリビニルアルコール系偏光フィルムの両面に、酢酸セルロース系フィルムを介して積層して偏光板とするための接着剤として、特に好適なものである。

【0005】

【発明の実施の形態】本発明に使用されるポリビニルアルコール系樹脂としては、水溶性のものであればよく、通常のポリビニルアルコール(PVA)他に、シラン変性PVA、エポキシ変性PVA、カルボキシ基変性PVA、アミノ基変性PVA、アセト酢酸変性PVA等も使用しうる。これらのPVA系樹脂の重合度は特に制限はないが、通常100～5000の範囲から選ばれ、就中500～3500が好ましい。ケン化度としては、水溶性の範囲であれば特に制限はないが、通常70～100モル%の範囲から選ばれ、90～100モル%が好ましい。

【0006】本発明に使用される金属アルコキシド化合物としては、一般式： $R_1-nM(OR_2)m-n$ （式中、 R_1 、 R_2 はアルキル基、 M は金属、 m は金属 M の原子価、 n は $0 \leq n \leq m-1$ となる整数である）で表される各種金属のアルコキシドであるが、官能基として2つ以上のメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基等のアルコキシ基を持つものであればよく、且つ水溶性のものが好ましい。上記金属 M としてはアルミニウム、銅、ホウ素、チタニウム、錫、ジルコニウムが用いられるが、就中、チタニウム或いはジルコニウム系が好ましい。これらの金属アルコキシド化合物の例としては、チタニウムテトラエトキシド、チタニウムテトラ n -プロポキシド、チタニウムテトライソプロポキシド、チタニウムテトラ n -ブトキシド等のチタニウムアルコキシド、およびジルコニウムテトラエトキシド、ジルコニウムテトライソプロポキシド、ジルコニウムテトラ n -プロポキシド、ジルコニウムテトラ n -ブトキシド等のジルコニウムアルコキシドを挙げることができる。

【0007】金属アルコキシド化合物の配合量は、ポリ

ビニルアルコール系樹脂の重合度、ケン化度にもよるが、ポリビニルアルコール系樹脂 100 重量部に対して 0.1~50 重量部、就中 1~20 重量部が好ましい。配合量が 0.1 重量部以下では耐水性が発現せず、50 重量部以上では配合系が増粘し、ゲル化する。また、金属アルコキシド化合物をキレート修飾するためのキレート剤としては、一般式： $R_1-COCH_2CO-R_2$ (R_1 、 R_2 はアルキル基もしくはアリール基) で表されるアセチルアセトン、ベンゾイルアセトンのような β -ケトン、 $R_3-COCH_2COO-R_4$ (R_3 、 R_4 はアルキル基) で表されるメチルアセトアセテート、エチルアセトアセテートのような β -ジケトエステル、およびエチレングリコール、プロピレングリコールのような 2 価アルコール等が挙げられる。一般に金属アルコキシド化合物は水との反応性が高いが、キレート剤で修飾することにより、水との反応を抑制することができ、接着剤として使用する際の加熱により、キレート剤は解離するよう作用する。

【0008】キレート剤の金属アルコキシド化合物への添加比率は、金属アルコキシド化合物 1 モルに対して 0.5~20 モル、就中 1~10 モルが好ましい。添加比率が 0.5 モル以下では、キレート修飾の効果が少なく、水との反応の抑制が不十分であり、また 20 モル以上では溶媒として残存し、接着時に除去し難くなる。金属アルコキシド化合物或いはキレート修飾された金属アルコキシド化合物を加水分解、縮重合させる際には、無機または有機の酸や塩基を加えてもよい。かかる無機酸としては塩酸、硫酸、硝酸等、有機酸としては酢酸、蔞酸等が用いられる。塩基としてはアンモニア、有機のアミノ化合物等が用いられる。さらに、上記の金属アルコキシド化合物の配合時に、分子末端にアミノ基、グリシジル基、ヒドロキシル基を有するシランカップリング剤を併用することができる。また、必要に応じて各種の消泡剤、防腐剤、防霉剤、凍結防止剤、粘度安定剤、着色顔料等も任意に添加することができる。

【0009】

【発明の効果】本発明は、ポリビニルアルコール系樹脂を金属アルコキシド化合物の加水分解、縮重合反応により架橋することによって、耐水性や耐湿熱性の良好な偏光板用接着剤が得られ、また金属アルコキシド化合物をキレート剤で修飾することによって、水との反応を抑制することができ、接着剤として反応性の制御が可能である。この接着剤は、ポリビニルアルコール系偏光フィルムの両面に酢酸セルロース系フィルムを積層するための偏光板用接着剤として、特に好適である。

【0010】

【発明の実施の形態】本発明の実施例および比較例において、部とあるのは重量部を意味する。また耐水性試験および接着性試験は次の方法により評価したものである。

〔耐水性試験〕各接着剤溶液を 80℃で硬化させ、次に 60℃の熱水に 2 時間浸漬後の固形分残渣量により耐水性を評価した。評価の判定基準は、初期に対する残渣の割合を表 1 に示した。

〔接着性試験〕各接着剤溶液を用い、ポリビニルアルコール系偏光フィルム（厚さ約 30 μ m）の両面に、三酢酸セルロースフィルム（厚さ約 80 μ m）を貼り合わせ、80℃で接着剤溶液を硬化させて、寸法 50mm×150mm の偏光板を作製した。この偏光板を 60℃、湿度 95% の雰囲気中に 500 時間放置した後の外観および接着性を観察した結果を表 2 に示した。外観の項は、発泡および変色の有無を示し、接着性の項は、偏光フィルムとセルロースフィルムとの間の剥離状態を、目視により観察した結果を、次の評価基準で示した。

○；セルロースフィルムの浮き上がり部分が周辺端部から 1mm 以下

△；セルロースフィルムの浮き上がり部分が周辺端部から 1~5mm の範囲

×；セルロースフィルムの浮き上がり部分が周辺端部から 5mm 以上

【0011】実施例 1

溶解槽内に、ポリビニルアルコール樹脂（重合度 1700、ケン化度 98.5%）100 部を所定量（1900 部）の水に溶解して、PVA 水溶液とした。この水溶液を攪拌しながら、チタンテトラプロポキシド／アセチルアセトン混合液 3 部（前者／後者＝1/2 モル比）を滴下し、室温において 1 時間混合して接着剤溶液を調整した。この接着剤溶液の耐水性試験および接着性試験の結果を、表 1 および表 2 に示した。

【0012】実施例 2

実施例 1 と同様のポリビニルアルコール樹脂 100 部を含む PVA 水溶液を用い、チタンテトラプロポキシド／アセチルアセトン混合液に代えて、ジルコニウムテトラ-*n*-プロポキシド／アセチルアセトン混合液 3 部（前者／後者＝1/2 モル比）を用いる以外は、実施例と同様の操作により接着剤溶液を調整した。この接着剤溶液の耐水性試験および接着性試験の結果を、表 1 および表 2 に示した。

【0013】実施例 3

実施例 1 と同様のポリビニルアルコール樹脂に代えて、ポリビニルアルコール樹脂（重合度 3500、ケン化度 99.7%）を使用する以外は、実施例 1 と同様にして接着剤溶液を調整した。この接着剤溶液の耐水性試験および接着性試験の結果を、表 1 および表 2 に示した。

【0014】比較例 1

実施例 1 で使用した PVA 水溶液を、接着剤溶液として使用した。この接着剤溶液の耐水性試験および接着性試験の結果を、表 1 および表 2 に示した。

【表 1】

表1 耐水性試験

	耐水性評価	評価基準
実施例1	○	◎: 80%以上 ○: 50~80%未満 △: 20~50%未満 ×: 20%未満
実施例2	○	
実施例3	◎	
比較例1	×	

【表2】

表2 接着性試験

	外観（発泡、変色）	接着性
実施例1	なし	○
実施例2	なし	○
実施例3	なし	○
比較例1	あり	×

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.